





Opombe/Bemerkung:
 Behandlung der Oberfläche aussen Fliese, Boden, Mantel und Decke scotch brite (SB)
 Behandlung der medienberührten Oberflächen innen Kaltgewalzte Edelstahl, geschützt mit Folie, Klappergelen geschliffen
 Behandlung der Schweissnähte aussen vertikale und horizontale Stumpfnähte handgeschliffen (BP), Kehlnähte ungeschliffen, gereinigt und passiviert (CZ)
 Behandlung der medienberührten Schweissnähte innen Stumpfnähte bleichen geschliffen (X180) Raunigkeits Ra-0,8 μm 99 % der Oberfläche
 Kehlnähte geschliffen (X180) Raunigkeits Ra-0,8 μm 99 % der Oberfläche
 Behandlung der anderen Oberflächen und Schweissnähte unterfinit

[illegible]